

## SKÖTSELINSTRUKTION – YTTERPANEL

Skador som uppkommer på ytskikt vid transport eller montering skall repareras omgående, kontroll skall utföras direkt efter montering av detaljer. Alla utvändiga ytor skall kontrolleras årligen.

### Målade ytor

Finns det blåsor, sprickor eller om färgen har flagnat, skall underhållsmålning utföras omgående enligt följande:

- Tvätta ytan med mild alkalisk tvättvätska.
- Slipa bort sprucken och löst sittande färg och skrapa bort eventuell kåda som kan ha trängt ut.

- Laga eventuella springor i t.ex. hörnsammanfogningar med elastisk tätmassa.

- Fläckbättra på renskrapat trä med alkydgrundfärg. Stryk hela ytan utvändigt med alkydfärg eller akrylatfärg lämplig för målning utomhus.

Beroende på klimatiska förhållanden, solläge mm. påverkas ytbehandlingen olika. En yta placerat i söderläge fordrar tätare underhåll än ytor i norrläge. Ytbehandla ej vid regn eller om träet är fuktigt.