

HARDPINE DOLOMIT

Produktinformation

HardPine Dolomit er et massivt, hvidpigmenteret og børstet fyrretræsgulv med knaster i varierende størrelse og struktur. Børstningen giver gulvet en tydelig karakter og gør det hårdere, end det ellers ville have været. HardPine Dolomit er overfladebehandlet med Osmo dekorvoks 3111 og Osmo mat hårdvoksolie 3062 for at opnå den helt rigtige finish og slidstyrke. Det er et gulv, som er velegnet til både et krævende hjemmemiljø og offentlige lokaler.

Hos DalaFloda Golv tilbyder vi massive trægulve uden kompromisser. Takket være de fineste råvarer og den nyeste teknik fremstiller vi gulve, der kan holde til hverdagens slitage, som er nemme at holde og er en fryd at se på – både nu og i fremtiden.

Mål

Gulvet kan bestilles i målene: 14x137 mm, 21x137 mm, 25x159 mm, 25x183 mm og 30x183 mm og leveres i faldende længder.

Overfladebehandling

Gulvet har en strukturbørstet overflade behandlet med Osmo dekorvoks 3111 samt Osmo mat hårdvoksolie 3062.

Gulvprøver


Eftersom HardPine Dolomit er et massivt trægulv som varierer i udseende og træstruktur, vil en gulvprøve ikke altid give et tilfredsstillende indtryk af, hvordan det færdige gulv kommer til at se ud. Hvert enkelt gulv er unikt, og derfor kan der også forekomme nuanceforskelle på gulvbrædder, som er produceret på forskellige tidspunkter, hvilket er vigtigt at tænke på, hvis man skal supplere på et senere tidspunkt.

Montering

Massive trægulve monteres med skruer. Gulve med en tykkelse på 14 mm skal skrues fast på et undergulv. Øvrige gulve kan lægges på et eksisterende undergulv eller skrues fast på strøer med en c/c-afstand på højst 60 cm, i visse tilfælde dog længere alt efter gulvets tykkelse. Betongulve skal have et underlag, som brædderne kan skrues eller limes fast på.

Vigtigt! Endeferen skal altid limes, mens feren i længderetningen aldrig skal limes. Godkendt fugtspærre skal anvendes på betongulve eller på underlag, hvor der er den mindste mistanke om fugtvandring i bjælkelagene.

Fugtspærren modvirker desuden, at gulvet tørrer ud.



Træ er et gulvmateriale, som tilpasser sig efter luftfugtigheden. Gulvet krymper normalt i vinterhalvåret og udvider sig om sommeren, når luftfugtigheden er højere. Gulvbranchen anbefaler en relativ luftfugtighed (RF) på 30-60 % og cirka 20 °C i det lokale/hus, hvor gulvet ligger, for at det skal kunne bevæge sig på en acceptabel måde.

Synlige fejl eller mangler på gulvet skal reklameres inden lægning, eftersom et gulv, der allerede er lagt, betragtes som godkendt, hvorefter der ikke længere kan foretages en reklamation. Komplette monteringsanvisninger, belastningskategorier og strøafstand finder du på dalafloida.com

Spild ved montering

Ved montering opstår der altid et vist spild. Bestil der for cirka 5 % ud over rummets faktiske mål.

Gulvvarme

Gulvet kan lægges på gulvvarme, forudsat at gulvbranchens retningslinjer følges (læs mere på www.golvbranchen.se). Kort fortalt skal der være højst 27 °C på gulvets overflade, også under fx tæpper.

Derudover skal det elektriske gulvvarmesystem være selvregulerende. Du finder yderligere information angående gulvvarme på dalafloida.com

Plejeanvisninger for gulvet finder du på dalafloida.com